



TESSAROL kit za lopatico

PODROČJE UPORABE

V sistemu zaščite lesa za odpravo napak in poškodb kot so razpoke, vdolbine, raze v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- lahko nanašanje
- dobro brušenje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, pigment, polnila
BARVNI TONI	bela
TONIRANJE	
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,6 g / ml
REDČENJE	pripravljen za uporabo
EU VOC kategorija in meja	IIA(g), 350g/l (2010); izdelek vsebuje: max.340g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,5 kg, 0,9 kg
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	lopatica
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	brušenje po 6 urah, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlaži se čas sušenja podaljša.
IZDATNOST	odvisno od velikosti poškodbe
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	KITANJE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj zunaj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1x TESSAROL osnovna barva za les 2x TESSAROL osnovna barva za les	vsi premazi za les iz družine TESSAROL in TESSAROL akril
		1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	TESSAROL kit za lopatico		

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih, zato premazov na osnovi alkidnih veziv ne priporočamo za barvanje notranjih delov pohištva.