



TESSAROL akril osnovna barva za les

PODROČJE UPORABE

Pokrivna temeljna barva za zaščito različnih lesenih površin kot so vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije, razni opaži v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- vsebuje aditiv za blokado v vodi topnih snovi (prepreči nastanek rumenih madežev pri premazovanju hrasta, kostanja, grč pri lesu iglavcev...)
- redčenje z vodo
- okolju prijazna
- brez neprijetnega vonja
- dober oprijem
- hitro sušenje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	akrilna disperzija, pigment, polnila
BARVNI TONI	bela
TONIRANJE	HELIOMIX
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,3 g / ml
REDČENJE	voda
EU VOC kategorija in meja	IIA(d), 130g/l (2010); izdelek vsebuje: max.90g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič (umetna vlakna)	po potrebi			
brizganje				
zračno brizganje	5 - 10%	ca. 50 s	1,2 - 1,5 mm	2 - 3 bare
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +8°C, zračna vlaga nižja od 80%			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 1 ura, na oprijem ca. 2 uri, naslednji sloj po 4 - 6 ur Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8 - 10 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste podlage in od načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo, posušeno barvo z NITRO redčilom			

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	2x TESSAROL akril emajl
	zunaj	nečistoč	1x BORI impregnacija 2x TESSAROL akril osnovna barva za les	
STARI PREMAZI	znotraj / zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1x impregnacija ali 1 - 2x TESSAROL akril osnovna barva za les	1 - 2x TESSAROL akril emajl

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri delovni temperaturi nižji od +8°C se premazni film ne tvori.