



TESSAROL osnovna barva za les

PODROČJE UPORABE

Pokrivna temeljna barva za zaščito različni lesenih površin kot so vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije, razni opaži iz lesonita in iverice, obnavljanje starega pohištva v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- temeljni mat premaz, ki omogoča dihanje lesa
- dobra pokrivnost
- dobro razlivanje
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, pigment, polnila
BARVNI TONI	bela
TONIRANJE	HELIOMIX
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,3 g / ml
REDČENJE	pripravljen za uporabo
EU VOC kategorija in meja	IIA(g), 450g/l (2007); izdelek vsebuje: max.440g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75l, 2,5l, 10l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NACINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček	/			
brizganje				
<i>airless</i>	/	dobavna	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 barov
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 1 ura, na oprijem 2 – 3 ure, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 7 – 9 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste podlage in načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov

Neпоškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1x TESSAROL osnovna barva za les	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL akril emajl
	zunaj		1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	2x TESSAROL osnovna barva za les	
STARI PREMAZI	znotraj / zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1x impregnacija ali 1 - 2x TESSAROL osnovna barva za les		1 - 2x TESSAROL emajl ali 1 - 2x TESSAROL professional emajl ali 1 - 2x TESSAROL akril emajl

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih, zato premazov na osnovi alkidnih veziv ne priporočamo za barvanje notranjih delov pohištva.