



BORI tankoslojna lazura

PODROČJE UPORABE

Za dekoracijo in zaščito lesa v notranjih prostorih in na prostem: za opaže, obloge sten in stropov, ograje, enostavno pohištvo...

LASTNOSTI

- prosojni premaz, ki poudarja naravni videz lesa
- dekorativna zaščita
- globinska zaščita lesa
- ne vsebuje biocidnih sredstev
- enostavno nanašanje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, transparentni mikro pigmenti
BARVNI TONI	brezbarvna, 10 standardnih nians; 75 nians po barvni predlogi HELIOMIX
TONIRANJE	medsebojno mešanje standardnih nians, HELIOMIX
SIJAJ	/
GOSTOTA	0,85 g / ml
REDČENJE	pripravljena za uporabo
EU VOC kategorija in meja	IIA(f), 700g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 660g/l, baza max. 690g/l
EMBALAŽNE ENOTE	standardne nianse: 0,75l, 2,5l, 5l, 10l; HELIOMIX : 1l, 3l, 10l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost	šoba	pritisk
čopič, valjček, pomakanje, nanos s krpo				
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 3 ure, suh na oprijem 5 ur, naslednji sloj po 6 - 10 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 10 – 12 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Nov les

Vlažnost pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%.

Suho podlago brusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in brusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	KONČNI PREMAZ
NOV LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1x BORI tankoslojna lazura
	znotraj - vlažni prostori		1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	1x BORI tankoslojna lazura
	zunaj		1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	1x BORI tankoslojna lazura
STARI PREMAZI	znotraj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	1x BORI tankoslojna lazura
	zunaj		pri zelo poškodovanih premazih 1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	1x BORI tankoslojna lazura

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo je potrebno barvo temeljito premešati.
- Pri obnavljanju starih premazov izberemo svetlejšo nianso od prvotno uporabljene ali pa prvotno nianso mešamo z brezbarvno. Število slojev vpliva na nianso - vsak sloj več potemni nianso.
- Zaradi velikega vpliva vrste lesa na končno nianso, priporočamo preizkus na manjšem delu.
- Pri barvanju opažev priporočamo zaščito lesa z obeh strani, ker s tem dosežemo boljšo dimenzijsko stabilnost.
- **BORI tankoslojno lazuro** lahko uporabljamo kot lužilo pred lakiranjem z **IDEAL laki za parket** in **TESSAROL laki**.