



BORI impregnacija

PODROČJE UPORABE

Za impregnacijo lesa na prostem (ostrešja, ograje, napušči) in v vlažnih prostorih (kopalnice, kuhinje, kleti).

LASTNOSTI

- zaščita lesa pred modrenjem, plesnijo, lesno gobo in insekti
- dobra penetracija
- na vodni osnovi
- rahlo rumena niansa
- enostavno nanašanje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	akrilno vezivo, dodatki, fungicid in insekticid
BARVNI TONI	rahlo rumen
TONIRANJE	
SIJAJ	
GOSTOTA	1,0 g / ml
REDČENJE	voda
EU VOC kategorija in meja	IIA(h), 30 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 20g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75l; 5l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost	šoba	pritisk
čopič				
umakanje				
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +8°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 30 min, suh na prijem 1 ura, naslednji sloj po 2 - 6 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 5 - 8 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo, posušeno barvo z NITRO redčilom			

PRIPRAVA PODLAGE

Nov les

Vsebnost vlage v lesu ne sme presežati 20%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA		KONČNI PREMAZ
NOV LES	zunaj – lazurni premaz	brušenje, odstranjevanje nečistoč	1x BORI impregnacija	/	2x BORI lazura
	zunaj – pokrivni premaz		1x BORI impregnacija	2x TESSAROL akril osnovna barva za les	2x TESSAROL akril emajl
STARI PREMAZI	zunaj – lazurni premaz	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	pri zelo poškodovanih premazih 1x BORI impregnacija	/	1 - 2x BORI lazura
	zunaj – pokrivni premaz		pri zelo poškodovanih premazih 1x BORI impregnacija	1 - 2x TESSAROL akril osnovna barva za les	1 - 2x TESSAROL akril emajl



OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri delovni temperaturi nižji od +8°C se premazni film ne tvori.
- Pred uporabo je potrebno barvo temeljito premešati.
- Pri barvanju opažev priporočamo impregnacijo lesa z obeh strani, ker s tem dosežemo boljšo dimenzijsko stabilnost.
- Rahlo rumena niansa omogoča nadaljnjo obdelavo v svetlih ali temnih niansah.