



BORI tankoslojna lazura z biocidom

PODROČJE UPORABE

Za impregnacijo lesa na prostem, npr.: okna, vrata, ostrešja, opaži, pergole, ograje, vrtno pohištvo...
Za vlažne prostore v stanovanju (kuhinje, kopalnice, kleti).

LASTNOSTI

- zaščita lesa pred modrenjem, plesnijo in lesno gobo
- dobra penetracija
- brezbarvna
- enostavno nanašanje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, biocidno sredstvo
BARVNI TONI	brezbarvna
TONIRANJE	/
SIJAJ	/
GOSTOTA	0,85 g / ml
REDČENJE	Pripravljen za uporabo
EU VOC kategorija in meje	IIA(h), 750 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 680g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost	šoba	pritisk
čopič, valjček pomakanje				
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 2 uri, na oprijem 5 ur, naslednji sloj po 6 - 10 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 10 – 12 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Nov les:

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov:

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.



PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA		KONČNI PREMAZ
NOV LES	zunaj-lazurni premaz	brušenje, odstranjevanje nečistoč	1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	/	2x BORI lak lazura UV PROTECTION ali 2x BORI (akrilna lak) lazura
	zunaj-pokrivni premaz		1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	2x TESSAROL osnovna barva za les ali 2x TESSAROL akril osnovna barva za les	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL akril emajl
	znotraj-lazurni premaz vlažni prostori		1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	/	2x BORI lak lazura UV PROTECTION ali 2x BORI (akrilna lak) lazura ali 2x BORI tankoslojna lazura ali 2x BORI akrilna tankoslojna lazura-briši
	znotraj-pokrivni premaz vlažni prostori		1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	1x TESSAROL osnovna barva za les ali 1x TESSAROL akril osnovna barva za les	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL akril emajl
STARI PREMAZI	zunaj-lazurni premaz	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	pri zelo poškodovanih premazih 1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	/	1 - 2x BORI lak lazura UV PROTECTION ali 1 - 2x BORI (akrilna lak) lazura
	zunaj-pokrivni premaz		pri zelo poškodovanih premazih 1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	1 - 2x TESSAROL osnovna barva za les ali 1 - 2x TESSAROL akril osnovna barva za les	1 - 2x TESSAROL emajl ali 1 - 2x TESSAROL professional emajl ali 1 - 2x TESSAROL akril emajl

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri barvanju opažev priporočamo impregnacijo lesa z obeh strani, ker s tem dosežemo boljše dimenzijsko stabilnost.