



IDEAL osnovni vodni lak za parket

PODROČJE UPORABE

Temeljni lak pri lakiranju z **IDEAL 2K poliuretanskim vodnim lakom za parket** ali z **IDEAL Vodnim lakom za parket VAL**.

LASTNOSTI

- temeljni enokomponentni lak
- hitro sušenje
- brez neprijetnega vonja
- okolju prijazen
- zapolnjevanje por

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	akrilatna disperzija
GOSTOTA	1,04 g / ml
SUHA SNOV	45%
MEDPREMAZNI INTERVAL	2 – 4 ure, odvisno od pogojev
REDČENJE	/
EU VOC kategorija in meje	IIA(i), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 70g/l
EMBALAŽNE ENOTE	5l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO		
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4mm)
nerjaveča jeklena lopatica, valjček	ni potrebno, vmešamo lahko lesno moko	15 – 18 s
POGOJI DELA	temperatura laka, zraka in tal od +18°C do +22°C in relativna vlažnost zraka 50 - 70%	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 20 minut, suh za naslednji nanos 2 – 4 ure Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.	
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 18 – 22 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter od načina nanašanja.	
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo, posušen lak z NITRO redčilom	

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vlažnost parketa mora biti med 8 – 10 %. Parket mora biti strojno obrušen in temeljito očiščen prahu ter ostalih nečistoč. Medslojno brušenje opravimo z brusnim papirjem ali brusno mrežico 180.

Obnova starega parketa

Star lak popolnoma odstranimo. Medslojno brušenje opravimo z brusnim papirjem ali brusno mrežico 180.

PRIPRAVA LAKA

Pred lakiranjem lak temeljito premešamo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očistiti vse nečistoče	1x IDEAL Osnovni vodni lak za parket	3 – IDEAL 2K poliuretanski vodni lak za parket ali 3 – 4x IDEAL Vodni lak za parket VAL
star parket	star lak popolnoma odstraniti	1x IDEAL Osnovni vodni lak za parket	3 – IDEAL 2K poliuretanski vodni lak za parket ali 3 – 4x IDEAL Vodni lak za parket VAL