



IDEAL vodni lak za parket VAL

PODROČJE UPORABE

Za lakiranje parketa, plute in drugih lesenih predmetov v stanovanju, poslovnih prostorih, šolah, vrtcih, bolnicah, kjer so tla izpostavljena normalni obrabi.

LASTNOSTI

- svileni sijaj
- enokomponenten
- okolju prijazen
- brez neprijetnega vonja
- odlična odpornost na obrabo
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	poliuretan-akrilatna disperzija
SIJAJ	svileni sijaj
GOSTOTA	1,05 g / ml
SUHA SNOV	32%
MEDPREMAZNI INTERVAL	4 – 6 ur, odvisno od pogojev
REDČENJE	voda
EU VOC kategorija in meja	IIA(i), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 70g/l
EMBALAŽNE ENOTE	1l, 5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO		
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4mm)
čopič	/	20 - 25 s
POGOJI DELA	temperatura laka, zraka in tal od +18°C do +22°C in relativna vlažnost zraka med 50 – 70%	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 30 min, suh za naslednji nanos 4 – 6 ur, primeren za normalno uporabo 48 ur. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.	
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 10 – 12 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.	
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo, posušen lak z NITRO redčilom	

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vlažnost parketa mora biti med 8 – 10%. Parket mora biti strojno obrušen in temeljito očiščen prahu ter ostalih nečistoč. Med sloji brusimo z brusnim papirjem ali brusno mrežico 180.

Obnova starega parketa

Star lak popolnoma odstranimo. Medslojno brušenje opravimo z brusnim papirjem 180.

PRIPRAVA LAKA

Pred lakiranjem lak temeljito premešamo v originalni posodi. Sloj nanešenega mokrega laka mora biti mlečen, med sušenjem se popolnoma zbistri.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očiščiti vse nečistoče	1x IDEAL Osnovni vodni lak za parket	3 – 4x IDEAL vodni lak za parket VAL
		/	4x IDEAL vodni lak za parket VAL
star parket	star lak popolnoma odstraniti	1x IDEAL Osnovni vodni lak za parket	3 – 4x IDEAL vodni lak za parket VAL
		/	4x IDEAL vodni lak za parket VAL



OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri eksotičnih in neznanih lesovih je potrebno, zaradi vpliva laka na barvo parketa, narediti preizkus na manjši površini.
- Za brušenje **IDEAL vodnega laka za parket VAL** ne priporočamo uporabe brusilnega stroja s tridimenzionalnim brušenjem Trio.
- Lak čistimo z vlažno krpo in blagimi čistilnimi sredstvi za čiščenje parketa po 2 tednih, po tem času namestimo tudi pohištvo, preproge namestimo po 3 - 4 tednih.
- Življenjsko dobo laka podaljšamo, če ga občasno premažemo z vodno emulzijo voska ali podobnega sredstva za nego parketa.