



IDEAL gel

PODROČJE UPORABE

Za fugiranje parketnih površin pri lakiranju z **IDEAL 2K poliuretanskim lakom za parket DS**.

LASTNOSTI

- enokomponentni brezbarvni gel
- hitro sušenje
- dobro polnjenje
- zapolnjevanje por in manjših rež (do 1 mm)
- izolacija površine in preprečitev migracije ekstraktivnih snovi na površino končnega laka

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	vinilno vezivo
RAZMERJE MEŠANJA	/
UPORABNI ČAS MEŠANICE	/
GOSTOTA	0,94 g / ml
SUHA SNOV	20 %
MEDPREMAZNI INTERVAL	30 – 45 minut, odvisno od pogojev in debeline nanosa
REDČENJE	/
EU VOC kategorija in meje	IIA(h), 750 g/l (2007), izdelek vsebuje max. 750 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	redčenje
lopatica	ni potrebno
POGOJI DELA	temperatura laka, zraka in tal od +15 do 25°C in relativna vlažnost zraka 65 – 75 %
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 15 min, suh za naslednji nanos 30 – 45 min (pri velikosti fug 1 mm) Pri nižji temperaturi, višji relativni vlažni in večjih odprtinah se čas sušenja podaljša.
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 18 – 22 m ² z 1 l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter od načina nanašanja.
ČIŠČENJE ORODJA	IDEAL sredstvo za čiščenje orodja

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vlažnost parketa mora biti med 8-10 %. Parket mora biti strojno obrušen in temeljito očiščen prahu ter ostalih nečistoč. Medslojno brušenje ni potrebno.

Obnova starega parketa

Star lak popolnoma odstranimo. Medslojno brušenje ni potrebno.

PRIPRAVA GELA

Pred uporabo je potrebno gel dobro premešati.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očistiti vse nečistoče	1-2x IDEAL gel	3x IDEAL 2K PU lak za parket DS
star parket	star lak popolnoma odstraniti	1-2x IDEAL gel	3x IDEAL 2K PU lak za parket DS

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- **IDEAL gel** lahko uporabite tudi za nanos po vmesnem brušenju, da pobere ostanke prahu, zapre manjše fuge in izravna vdolbine.
- Pri eksotičnih in neznanih lesovih je potrebno, zaradi vpliva laka na nianso parketa, narediti preizkus na manjši površini.