



TESSAROL akril lak sijaj / satin

PODROČJE UPORABE

Za kakovostno zaščito in dekoracijo lesenih notranjih površin: izdelkov iz mehkega lesa, stropnih in stenskih oblog, masivnega lesa, enostavnega pohištva in drugih lesenih predmetov.

LASTNOSTI

- ohrani naraven videz lesa - premaz ne rumeni
- okolju prijazen
- brez neprijetnega vonja
- redčenje z vodo
- hitro sušenje
- enostavno delo
- obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	akrilna disperzija, voda
BARVNI TONI	brezbarvni
TONIRANJE	
SIJAJ	svileni sijaj
GOSTOTA	1,0 g / ml
REDČENJE	voda
EU VOC kategorija in meja	IIA(e), 130g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 110g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO				
NACINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič (umetna vlakna)	po potrebi	/	/	/
brizganje				
<i>zračno brizganje</i>	5 - 10%	ca. 50 s	1,2 - 1,5 mm	2 - 3 bare
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +8°C, zračna vlaga nižja od 80%			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 1 ura, na oprijem 2 - 3 ure, naslednji sloj po 6 - 8 ur Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8 - 10 m ² z 1 l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo, posušeno barvo z NITRO redčilom			

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vlažnost pri iglavih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
NOV LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	1x TESSAROL akril lak	1 - 2x TESSAROL akril lak
STARI PREMAZI	znotraj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	/	2x TESSAROL akril lak

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri delavni temperaturi nižji od +8°C se premazni film ne tvori.
- Pri barvanju stropnih in stenskih oblog priporočamo predhodno impregnacijo lesa z obeh strani z **BORI lazuro**, ker s tem dosežemo boljšo dimenzijsko stabilnost.

Ta prospekt dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje

VI - 2010



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si