



TESSAROL akril emajl za radiatorje

PODROČJE UPORABE

Za kakovostno zaščito in dekoracijo železnih radiatorjev, radiatorskih in toplovodnih cevi v notranjih prostorih.

LASTNOSTI

- ne rumeni
- obstojen do 120°C
- sijajni končni premaz
- okolju prijazen
- brez neprijetnega vonja
- redčenje z vodo
- hitro sušenje
- enostavno delo
- obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

| TEHNIČNI PODATKI | |
|---------------------------|--|
| SESTAVA | modificirana akrilna disperzija, pigment |
| BARVNI TON | bela |
| SIJAJ | sijajni |
| GOSTOTA | 1,2 g / ml |
| REDČENJE | voda |
| EU VOC kategorija in meja | IIA(i), 140g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 130g/l |
| EMBALAŽNE ENOTE | 0,75 l |
| UPORABNOST | Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI. |

| NAVODILA ZA UPORABO | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|------------|
| NACINI NANAŠANJA | redčenje | viskoznost (DIN 4 mm) | šoba | pritisk |
| čopič (umetna vlakna) | po potrebi | | | |
| brizganje | | | | |
| zračno brizganje | 5 - 10% | ca. 50 s | 1,2 - 1,5 mm | 2 - 3 bare |
| POGOJI DELA | temperatura barve, zraka in objekta minimalno +8°C, zračna vlaga nižja od 80% | | | |
| SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%) | suh na prah ca. 1 ura, na oprijem 2 - 3 ure, naslednji sloj po 12 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša. | | | |
| IZDATNOST | teoretično: pri enkratnem nanosu 10 - 12 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste podlage ter od načina nanašanja . | | | |
| ČIŠČENJE ORODJA | takoj po uporabi z vodo, posušeno barvo z NITRO redčilo | | | |

PRIPRAVA PODLAGE

Železni radiatorji

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa z **NITRO redčilom**.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

| PODLAGA | PRIPRAVA PODLAGE | IMPREGNACIJA TEMELJNI PREMAZ | KONČNI PREMAZ |
|------------------------|---|--|--|
| NEZAŠČITENI RADIATORJI | odstranjevanje rje in nečistoč | 1 - 2x TESSAROL akril osnovna barva za železo | 2x TESSAROL akril emajl za radiatorje |
| STARI PREMAZI | čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov | 1x TESSAROL akril osnovna barva za železo | 1 - 2x TESSAROL akril emajl za radiatorje |

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri delovni temperaturi nižji od 8°C se premazni film ne tvori.

Ta prospekt dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje

IV - 2010



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si