



TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI

PODROČJE UPORABE

Univerzalna temeljna barva za zaščito železnih in jeklenih površin, za pocinkano pločevino, baker, aluminij, trdi PVC in tudi les v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- odličen oprijem na različne podlage
- zaščita železnih in jeklenih površin pred rjavenjem s pomočjo antikorozijskih pigmentov
- hitro sušenje – po 3 urah nanos **TESSAROL emajlov**

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	specialno alkidno vezivo, topilo, pigment, antikorozijski pigment
BARVNI TONI	bela
TONIRANJE	/
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,4 g / ml
REDČENJE	TESSAROL redčilo, max. 15%
EU VOC kategorija in meje	IIA(i), 500g/l (2010); izdelek vsebuje: max.500g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček	po potrebi – max.5%			
brizganje				
<i>zračno brizganje</i>	max. 15%	ca. 30s	1.2 – 1.5 mm	3 – 4 bare
<i>airless</i>	/	dobavna	0.23 – 0.28 mm	120 – 160 bar
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suh na prah ca. 1 ura, na oprijem 2 uri, naslednji sloj po 3 – 4 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično : pri enkratnem nanosu 7 – 9 m ² z 1 l Praktična poraba je odvisna od načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa z **NITRO redčilom**.

Pocinkana pločevina, trdi PVC

Površino očistimo z mešanico vode (10l), salmijaka (raztopina amoniaka – 0,5l) in detergenta (en pokrovček) in obrusimo z brusno krpo iz sintetičnih vlaken. Ostanke brušenja temeljito speremo z vodo. Uporaba žične ščetke in kovinske volne ni dovoljena!

Bakrena, aluminijeva podlaga*

Površino očistimo z **NITRO redčilom** in obrusimo z brusno krpo iz sintetičnih vlaken. Uporaba žične ščetke in kovinske volne ni dovoljena!

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.



PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/ 1x BORI tankoslojna lazura z biocidom	1x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL akril emajl
	zunaj				
ŽELEZO, JEKLO	znotraj	odstranjevanje rje in nečistoč	/	1x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL emajl za radiatorje ali 2x TESSAROL antik ali 2x TESSAROL akril emajl
	zunaj			2x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	
POCINKANA PLOČEVINA	znotraj	odstranjevanje korozijskih produktov in nečistoč	/	1x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL emajl za radiatorje ali 2x TESSAROL antik ali 2x TESSAROL akril emajl
	zunaj			2x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	
BAKER, ALUMINIJ*	znotraj	odstranjevanje nečistoč	/	1x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL emajl za radiatorje ali 2x TESSAROL antik ali 2x TESSAROL akril emajl
	zunaj			1x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	
TRDI PVC	znotraj	odstranjevanje nečistoč	/	1x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL emajl za radiatorje ali 2x TESSAROL antik ali 2x TESSAROL akril emajl
	zunaj			1x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	
STARI PREMAZI	znotraj / zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov in rje	/	1-2x TESSAROL univerzalna osnovna barva UNI	1-2x TESSAROL emajl ali 1-2x TESSAROL professional emajl ali 1-2x TESSAROL emajl za radiatorje ali 1-2x TESSAROL antik ali 1-2x TESSAROL akril emajl

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo barvo premešajte.
- * Pred barvanjem aluminijeve podlage je potreben predhodni preizkus oprijema premaza na očiščeno površino.
- Če rjo odstranjujemo s kemičnimi sredstvi na osnovi kisline (fosforne), moramo površino temeljito sprati z vodo, osušiti in šele nato nanesti **TESSAROL univerzalno osnovno barvo UNI**.
- **TESSAROL univerzalne osnovne barve UNI** ne priporočamo v sistemu s **TESSAROL emajlom za pocinkano pločevino**.
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih.