



TESSAROL lak za čolne



PODROČJE UPORABE

Za lakiranje lesa v notranjih prostorih in na prostem: vrata, lesene opaže, lak za pluto, vrtno pohištvo, čolne...

LASTNOSTI

- odporen na visoko vlago in velike temperaturne razlike
- dobro razlivanje
- stabilen sijaj
- enostavno delo
- obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo
BARVNI TONI	brezbarvni
TONIRANJE	
SIJAJ	sijajni
GOSTOTA	0,9 g / ml
REDČENJE	TESSAROL redčilo, max.10%
EU VOC kategorija in meja	IIA(e), 400g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 400g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,2l, 0,75l, 2,5l, 10 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček	po potrebi-max.5%			
brizganje				
<i>zračno brizganje</i>	max.10%	ca. 40 s	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bare
<i>airless</i>		dobavna	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 barov
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 3 ure, na oprijem 4 - 5 ur, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8-10 m ² /l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste podlage ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter z **NITRO redčilom** odstranimo voske, smole in maščobe.

Obnova starih premazov

Neпоškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
NOV LES	znotraj		2x TESSAROL lak za čolne
	zunaj	BORI tankoslojna lazura - v izbrani niansi	2 - 3x TESSAROL lak za čolne
STARI PREMAZI	znotraj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 - 2x TESSAROL lak za čolne
	zunaj	pri zelo poškodovanih premazih BORI tankoslojna lazura - v izbrani niansi	2x TESSAROL lak za čolne



OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Brezbarvni premazi ne nudijo zadostne zaščite pred UV žarki, zato ga ne priporočamo kot samostojni premaz za lakiranje na prostem.
- Za dekorativni učinek lahko uporabimo **BORI tankoslojno lazuro** v izbranem odtenku.
- Pri barvanju opažev priporočamo predhodno impregnacijo lesa z obeh strani z **BORI tankoslojno lazuro** ali **BORI tankoslojno lazuro z biocidom**, ker s tem dosežemo boljšo dimenzijsko stabilnost.
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih. Zato premazov na osnovi alkidnih veziv v topilu ne priporočamo za barvanja notranjih delov pohištva.