



TESSAROL osnovna barva za železo

PODROČJE UPORABE

Temeljni antikorozijski premaz za zaščito železnih in jeklenih površin kot so ograje, vrata, okna, okovje v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- zaščita pred rjavenjem s pomočjo antikorozijskih pigmentov
- dober oprijem
- dobra pokrivnost
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, pigment, antikorozijski pigment
BARVNI TONI	bela, siva, oksidno rdeča
TONIRANJE	medsebojno mešanje standardnih nians
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,2 – 1,3 g / ml odvisno od nianse
REDČENJE	TESSAROL redčilo, max.15%
EU VOC kategorija in meje	IIA(i), 500g/l (2010); izdelek vsebuje: max.500g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,2l, 0,75l, 2,5l, 10l; bela : 0.75l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NACINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček	po potrebi – max. 5%			
brizganje				
zračno brizganje	max.15 %	ca. 30 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bare
airless	/	dobavna	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 barov
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 5 ur, na oprijem 6 - 8 ur, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 7 – 9 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od načina nanašanja in izbranega odtenka.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa z **NITRO redčilom**.

Obnova starih premazov

Neпоškodovane premaze očistimo in brusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
ŽELEZO, JEKLO	znotraj	odstranjevanje rje in nečistoč	1x TESSAROL osnovna barva za železo	2x TESSAROL emajl ali 2x TESSAROL professional emajl ali 2x TESSAROL emajl za radiatorje ali 2x TESSAROL antik ali 2x TESSAROL akril emajl
	zunaj		2x TESSAROL osnovna barva za železo	
STARI PREMAZI	znotraj / zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov in rje	1 - 2x TESSAROL osnovna barva za železo	1 - 2x TESSAROL emajl ali 1 - 2x TESSAROL professional emajl ali 1 - 2x TESSAROL emajl za radiatorje ali 1 - 2x TESSAROL antik ali 1 - 2x TESSAROL akril emajl



OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Če rjo odstranjujemo s kemičnimi sredstvi na osnovi kisline (fosforne), moramo površino temeljito sprati z vodo, osušiti in šele nato nanesti **TESSAROL osnovno barvo za železo**, ker ostanki sredstva preprečujejo sušenje.
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih.