



## IDEAL Fugirna tekočina DS

### PODROČJE UPORABE

Kitanje parketa pred lakiranjem z laki blagovne skupine **IDEAL**.

### LASTNOSTI

- tekočina za pripravo kita s finim lesnim prahom
- za zapolnjevanje por in manjših fug
- enokomponentna
- hitro sušenje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	na osnovi nitroceluloze
GOSTOTA	0,9 g / ml
SUHA SNOV	18 – 20 %
MEDPREMAZNI INTERVAL	2 – 4 ure, odvisno od pogojev, velikosti fug in površine prostora
REDČENJE	/
EU VOC kategorija in meje	IIA(h), 750 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 750 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	1 l, 5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO		
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)
lopatica		ca. 100 s
POGOJI DELA	temperatura tekočine, zraka in tal od +15°C do +25°C in relativna vlažnost zraka 40 – 70%	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 20 minut, suh za naslednji nanos 2 – 4 ure Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša, sušenje je odvisno od velikosti fug in površine prostora	
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8 – 10 m <sup>2</sup> z 1l Praktična poraba je odvisna od velikosti fug, od vrste lesa ter načina nanašanja.	
ČIŠČENJE ORODJA	<b>IDEAL sredstvo za čiščenje orodja</b>	

### PRIPRAVA PODLAGE

#### Lesena podlaga

Vlažnost parketa mora biti med 8 – 10 %.

Parket mora biti strojno obrušen in temeljito očiščen prahu ter ostalih nečistoč.

#### Obnova starega parketa

Star lak popolnoma odstranimo.

### PRIPRAVA KITA

**IDEAL Fugirno tekočino DS** zmešamo s finim lesnim prahom, ki nastane pri zadnjem brušenju. S pripravljenim kitom zakitamo nepravilnosti na parketu. Parket obrusimo z brusno mrežico 120 – 150, da popolnoma odstranimo preostanek kita.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	KITANJE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očistiti vse nečistoče	1x <b>IDEAL Fugirna tekočina DS</b>	1x <b>IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS</b>	2x <b>IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS</b>
star parket	star lak popolnoma odstraniti	1x <b>IDEAL Fugirna tekočina DS</b>	1x <b>IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS</b>	2x <b>IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS</b>