



IDEAL 2K poliuretanski vodni lak za parket

PODROČJE UPORABE

Za lakiranje parketa v prostorih, kjer so tla izpostavljena normalni ali močni obremenitvi: dnevne sobe, lesena stopnišča, pisarne, telovadnice ipd.

LASTNOSTI

- svileni sijaj
- okolju prijazen
- brez neprijetnega vonja
- dobre mehanske lastnosti
- visoka kemijska odpornost
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	poliuretansko vezivo
RAZMERJE MEŠANJA	lak (komponenta A) : trdilec (komponenta B) = 10:1
UPORABNI ČAS MEŠANICE	4 - 8 ur
SIJAJ	Sijajni, polmat
GOSTOTA	1,03 g / ml
SUHA SNOV	30 - 35%
MEDPREMAZNI INTERVAL	4 - 6 ur, odvisno od pogojev
REDČENJE	
EU VOC kategorija in meje	IIA(j), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 95g/l
EMBALAŽNE ENOTE	5l lak, 0,5l trdilec
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO		
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4mm)
čopič, valjček		14 s
POGOJI DELA	temperatura laka, zraka in tal od +18°C do +22°C in relativna vlažnost zraka med 50 - 70%	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 0,5 ure, suh za naslednji nanos 4 - 6 ur, primeren za uporabo 24 ur Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.	
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8 - 10 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.	
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo, posušen lak z acetonom	

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vlažnost parketa mora biti med 8 - 10 %. Parket mora biti strojno obrušen in temeljito očiščen prahu ter ostalih nečistoč. Med sloji brusimo z brusnim papirjem ali brusno mrežico 120 ali 150.

Obnova starega parketa

Star lak popolnoma odstranimo oziroma preverimo oprijem laka (glej opombe). Medslojno brušenje opravimo z brusnim papirjem ali brusno mrežico 120 ali 150.

PRIPRAVA LAKA

Lak in trdilec zmešamo v čisti in suhi stekleni ali plastični posodi v volumskem razmerju 10:1. Zmes je potrebno dobro mešati najmanj 15 sekund. Z nanašanjem pričnemo po 15 minutah.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očiščiti vse nečistoče	1x IDEAL Osnovni vodni lak za parket /	3x IDEAL 2K poliuretanski vodni lak za parket 3 - 4x IDEAL 2K poliuretanski vodni lak za parket
star parket	star lak popolnoma odstraniti oziroma preveriti oprijem	1x IDEAL Osnovni vodni lak za parket /	3x IDEAL 2K poliuretanski vodni lak za parket 3 - 4x IDEAL 2K poliuretanski vodni lak za parket



OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Naravni les neodvisno od laka pod vplivom svetlobe spremeni barvo.
- Pri eksotičnih in neznanih lesovih je potrebno, zaradi vpliva laka na nianso parketa, narediti preizkus na manjši površini.
- Za brušenje **IDEAL 2K poliuretanskega vodnega laka** ne priporočamo uporabe brusilnega stroja s tridimenzionalnim brušenjem.
- Pri površini, ki je bila predhodno lakirana z drugim lakom, je potrebno preveriti oprijem laka. Manjšo površino obrusimo in polakiramo. Po 2 – 3 dneh preizkusimo oprijem s kovancem. Če lak ostane na površini, je oprijem zadovoljiv.
- Lak čistimo z vlažno krpo in blagimi čistilnimi sredstvi za čiščenje parketa po 8 dneh, po tem času namestimo tudi pohištvo, preproge namestimo po 10 dneh.
- Življenjsko dobo laka podaljšamo, če ga občasno premažemo z vodno emulzijo voska ali podobnega sredstva za nego parketa.