



SPEKTRA univerzalni osnovni premaz

PODROČJE UPORABE

Kot vmesni, impregnacijski, grobi pigmentiran premaz pred nanosom tankoslojnih disperzijskih ometov v SPEKTRA toplotno izolativnem sistemu EPS in SPEKTRA toplotno izolativnem sistemu MW.

LASTNOSTI

- globoko prodiranje v podlago
- dober oprijem
- poenoti vpojnost podlage
- omogoča enakomerni barvni odtenek zaključnega sloja

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	akrilatni kopolimer, pigment, polnila in posebni dodatki v vodi
BARVNI TONI	bela, več tisoč nians po barvnih predlogah HELIOMIX
TONIRANJE	možno s pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, od 3 – 5 % HELIOMIX
GOSTOTA	1,70 kg/l
REDČENJE (kg)	z vodo 20 %
EU VOC kategorija in meje	IIA(h), 30 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 20 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	8 in 25 kg
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČIN NANAŠANJA	valjček, čopič
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suh in primeren za naslednji nanos po 24 urah
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 4 - 5 m ² z 1 kg izdelka. Praktična poraba je odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage.
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

SPEKTRA univerzalni osnovni premaz nanašamo z valjčkom ali čopičem, 48 ur po nanosu SPEKTRA lepila za mineralno volno ali SPEKTRA lepila za lepljenje in obdelavo stiropornih plošč.

Ne nanašamo ga v dežju, megli, močnem vetru. V sončnem vremenu moramo fasado zasenčiti, da ne pride do neenakomernega sušenja, saj to vpliva na kvaliteto premaza.

TOPLOTNO IZOLATIVNI SISTEMI

	SPEKTRA TOPLOTNO IZOLATIVNI SISTEM MW	SPEKTRA TOPLOTNO IZOLATIVNI SISTEM EPS
LEPLJENJE	SPEKTRA lepilo za mineralno volno	SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo stiropornih plošč
IZOLACIJSKI MATERIAL	Fasadna plošče iz MW	Fasadne stiroporne plošče (EPS-F)
ARMIRANJE	SPEKTRA lepilo za mineralno volno SPEKTRA armirna steklena mrežica	SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo stiropornih plošč SPEKTRA armirna steklena mrežica
OSNOVNI PREMAZ	SPEKTRA osnovni univerzalni premaz	SPEKTRA osnovni univerzalni premaz
ZAKLJUČNI PREMAZ	SPEKTRA silikonski omet	SPEKTRA akrilatni omet SPEKTRA silikonski omet

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo osnovni premaz temeljito premešajte z električnim mešalnikom.
- **SPEKTRA univerzalnega osnovnega premaza** ne mešajte z drugimi materiali.
- Če redčite premaz več, kot je priporočeno, se zmanjša njegova kritnost.
- Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.