



TESSAROL antik

PODROČJE UPORABE

Za kakovostno zaščito in dekoracijo železnih površin kot so vrtna, balkonske in stopniščne ograje, vrtna in vhodna vrata, rešetke za okna in drugi izdelki umetnega kovaštva v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- pokrivna barva s kovinskim sijajem, ki daje izgled starega kovanega železa
- dobra antikorozijska zaščita
- hitro sušenje
- dobra vremenska in svetlobna obstojnost
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	modificirano alkidno vezivo, topilo, železov luskavec
BARVNI TONI	2 standardni niansi, HELIOMIX
TONIRANJE	medsebojno mešanje standardnih nians
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,4 - 1,7 g / ml odvisno od nianse
REDČENJE	TESSAROL redčilo, max. 13%
EU VOC kategorija in meje	IIA(i), 500g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 500g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75 l, 2,5 l, 10 l; HELIOMIX : 0,70 l, 2,1 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost	šoba	pritisk
čopič, valjček	po potrebi - max. 5 %			
brizganje				
<i>zračno brizganje</i>	max. 13%	ca. 40 s	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bare
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 1 ura, na oprijem 4 - 6 ur, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8 - 10 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od načina aplikacije in izbranega odtenka.			
ČIŠČENJE ORODJA	TESSAROL redčilo			

PRIPRAVA PODLAGE

Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa z **NITRO redčilom**.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
ŽELEZO, JEKLO	odstranjevanje rje in nečistoč	1x TESSAROL antik	1 - 2x TESSAROL antik
		1x TESSAROL osnovna barva za železo	2x TESSAROL antik
STARI PREMAZI	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1x TESSAROL antik ali 1x TESSAROL osnovna barva za železo	1 - 2x TESSAROL antik

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Če rjo odstranjujemo s kemičnimi sredstvi na osnovi kisline (fosforne), moramo površino temeljito sprati z vodo, osušiti in šele nato nanesti **TESSAROL osnovno barvo za železo**, ker ostanki sredstva preprečujejo sušenje.
- Za izboljšanje odpornosti premaza na mehanske obremenitve površino dodatno prebarvajte : zunaj s TESSAROL lakom za čolne, v notranjih prostorih s TESSAROL lakom (mat).
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih.