



IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS

PODROČJE UPORABE

Temeljni lak pri lakiranju z IDEAL 2K poliuretanskim lakom za parket DS.

LASTNOSTI

- temeljni dvokomponentni lak
- hitro sušenje
- enostavno brušenje
- zapolnjevanje por
- izolacija površine in preprečitev migracije ekstraktivnih snovi na površino končnega laka

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	poliuretansko vezivo
RAZMERJE MEŠANJA	lak (komponenta A) : trdilec (komponenta B) = 1:1
UPORABNI ČAS MEŠANICE	2 uri
GOSTOTA	0,96 g / ml
MEDPREMAZNI INTERVAL	2 - 24 ur, odvisno od pogojev
REDČENJE	/
EU VOC kategorija in meje	IIA(j), 500 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 500 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	10 l lak, 10 l trdilec
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +25°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. Trdilec je občutljiv na zračno vlago, zato ga je potrebno dobro zaprtega hraniti v polni posodi.

NAVODILA ZA UPORABO		
NACINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)
Lopatica, kratkodlaki valjček	ni potrebno	18 - 20 s
POGOJI DELA	temperatura laka, zraka in tal od +15°C do +25°C in relativna vlažnost zraka 40 - 70 %	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 20 min, suh za naslednji nanos 2 - 24 ur Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.	
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu z lopatico 18 - 22 m ² z 1 l pri enkratnem nanosu z valjčkom 8 - 10 m ² z 1 l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter od načina nanašanja.	
ČIŠČENJE ORODJA	IDEAL sredstvo za čiščenje orodja	

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vlažnost parketa mora biti med 8 - 10 %. Parket mora biti strojno obrušen in temeljito očiščen prahu ter ostalih nečistoč. Osnovni lak obrusimo z brusno mrežico 120 - 150 in nato nanesemo sloj zaključnega laka.

Obnova starega parketa

Star lak popolnoma odstranimo. Medslojno brušenje opravimo z brusno mrežico 120 - 150.

PRIPRAVA LAKA

Lak in trdilec pripravimo v volumskem razmerju 1:1. Pred lakiranjem zmes temeljito premešamo in homogeniziramo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očistiti vse nečistoče	1x IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS	2 x IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS
star parket	star lak popolnoma odstraniti	1x IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS	2 x IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS